



## NISIP PENTRU CONSTRUCȚII

### 0,1 - 1,0 mm

Descriere

#### Utilizare:

Nisip utilizat pentru prepararea mortarelor de tencuire, sape, mortare de zidarie, prin adaos de ciment și/sau var

**Nu se recomandă a fi aplicat pe lemn, materiale plastice, metale și pe suprafețe din ipsos.**

#### Caracteristici:

- ✓ Granulație constantă și controlată
- ✓ Lipsit de argile
- ✓ Spalat și sortat



Date tehnice

Număr articol:	NISIP 0,1-1,0 mm	
Baza materialului:	agregate minerale	
Granulație:		
Temperatură aer/suport la punere în operă:		
Consum:		
<b>Tip material</b>	<b>Cantitate nisip uscat 0,1-1,0mm(kg)</b>	<b>Cantitate ciment (kg)</b>
Mortar de zidărie	25	5
Mortar de tencuire	25	5
Mortar de tinciuire	25	6
Șapă de egalizare	25	7
Ambalaj:	sac de hârtie rezistentă la umiditate	
Livrare:	25 kg	
Depozitare / Valabilitate:	12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, conform directive 1907/2006/EC și HG 932/2004, la 20°C și 65% umiditate relativă. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn.	
Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe.		

Amestecul dintre nisip și ciment se face în funcție de domeniul de utilizare preconizat al produsului finit, după cum urmează:

Tip material	Cantitate nisip uscat 0,1-1,0mm(kg)	Cantitate ciment (kg)
Mortar de zidărie	25	5
Mortar de tencuire	25	5
Mortar de tinciuire	25	6
Șapă de egalizare	25	7

- Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperiilor sau înghețului;
- Trebuie evitată expunerea la raze solare directe a suprafețelor în decursul aplicării. La temperaturi peste +25°C în decursul aplicării suprafața trebuie ȳdată suplimentar pentru evitarea fisurilor;
- Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele SCHOMBURG / ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate.