

Decomix WeissLatex

Vopsea lavabilă superioară albă pentru interior

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Decomix WeissLatex este o vopsea lavabilă mată cu o foarte bună capacitate de acoperire, foarte versatilă, de un alb plăcut și reconfortant, pentru zugrăveli interioare cu grad mare de solicitare.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ cu aderență foarte bună la stratul suport ■ ușor de aplicat ■ diluabilă cu apă, ecologică și cu un miros plăcut ■ cu capacitate de difuzie, valoare $S_d < 0,1m$ ■ foarte economică 										
Material de bază	Dispersie sintetică conform DIN 55945.										
Ambalaj/Capacitate recipient	■ Capacitate recipiente standard: 2,5l, 15l.										
Culoare	Alb. Se poate nuanța manual cu coloranți pentru vopsele lavabile. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.										
Grad de luciu	Mat (conform DIN EN 13 300)										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	<p>Caracteristici conform DIN EN 13 300: Datorită nuanțării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzură prin frecare umedă: Clasa 3 ■ Raportul de contrast: Capacitate de acoperire clasa 2, în condițiile unei rentabilități de 7 m²/l respectiv 120 ml/m² ■ Granulația maximă: fină (< 100 μm) ■ Densitate: 1,46 g/cm³ 										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>–) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	-	-	-
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	-	-	-							



Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare, uscate și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.
Pregătirea suprafeței	<p>Suprafețe noi</p> <ul style="list-style-type: none"> - tencuielile minerale, gleturile de var/ciment se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă; - se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit; - în cazul constatării apariției eflorescenței se tratează suprafața prin acțiune mecanică sau decapare acidă conform instrucțiunilor specifice; - dacă suprafața este contaminată cu depozite de mucegai acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent sau cu produse specifice - gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și se șlefuiesc; - se amorsează cu Decomix Primer <p>Suprafețe vechi si/sau vopsite în prealabil</p> <ul style="list-style-type: none"> - nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă; - se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire pentru suprafețe mari sau chituire pentru suprafețe mici; - îndepărtarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice - zonele reparate se lasă să se usuce minim 72 ore, apoi se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu Decomix Primer - în cazul tencuielilor minerale vechi cu porozitate ridicată sau friabile se recomandă folosirea unei amorse cu capacitate mare de penetrare și consolidare a suportului.
Mod de aplicare	<p>Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.</p> <p>Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 40-50° Duză: 0,021–0,026" Presiune la pulverizare: 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.</p>
Instrucțiuni de aplicare	<p>Strat de grund sau strat intermediar: Decomix WeissLatex, diluată cu max. 10 % apă. Strat final: Decomix WeissLatex, diluată cu max. 5% apă.</p>
Consum	Cca. 90-120 ml/m ² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport și aer.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Indicații	<p>Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întreruperi, ud pe ud.</p> <p>La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.</p> <p>Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).</p> <p>Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare pot modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii. Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor. Nu se combina cu alte produse!</p>

Recomandări

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 20 g/l COV.
Giscode	BSW20
Compoziție	Rășină poliacrilică, rășină poliuretanică, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, pigmenți / materiale de umplură mineral(i)e, apă, eter glicolic, aditivi, conservanți.
Indicații suplimentare	A se vedea fișa cu date de securitate.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Fișa tehnică nr. R102 · Ediție: Ianuarie 2021

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.mathaus.ro