



# Den Braven

Better  
results  
through  
Knowledge

## Fisa tehnica

### ADEZIV MONTAJ MONTAGEFIX PU 300ML DB DIY

adeziv poliuretanic monocomponent puternic

#### Descrierea Produsului

Adezivul pentru Montaj Montagefix PU 300ML DB DIY este un adeziv poliuretanic fara solventi, cu o structura pastoasa (tixotropica,) datorita careia acesta poate fi utilizat pentru aplicatii pe verticala. Adezivul se intareste in prezenta umezelii din substrat si din mediu, formand o imbinare puternica, durabila si rezistenta la apa.

#### Beneficii

- Adeziv puternic, durabil si rezistent la apa
- Recomandat pentru aplicatiile pe verticala
- Aderenta excelenta fara amorsa pe majoritatea substraturilor, chiar si a celor umede

#### Aplicatii

Adezivul pentru Montaj Montagefix PU 300ML DB DIY a fost dezvoltat pentru imbinarea lemnului, metalului, pietrei, betonului, maselor plastice si materialelor izolante cum ar fi spuma PU, spuma PS, lana minerala si vata de sticla.

#### Instructiuni de Utilizare

Aplicati adezivul din cartus pe o singura parte. Imbinati materialele care vor fi lipite, respectand intervalul corect de timp. Impiedicati orice deplasare.

#### Aplicatii pentru panouri

Aplicati Adezivul pentru Montaj Montagefix PU 300ML DB DIY in benzi cu dimensiunea de 6 mm, la o distanta de 5 cm fata de margine, si de aproximativ 20 - 40 cm una fata de celalalta. Presati imediat panoul pe perete cu fermitate. Poate fi necesara montarea unui suport timp de maxim 24 de ore.

#### Scanduri, plinte si alte aplicatii

Aplicati adezivul in mod egal in puncte sau in cordoane la o distanta de 20 cm. Fixati materialul prin miscarea usoara a acestuia si prin aplicarea unei presiuni omogene. La final, apasati cu putere. Avand in vedere diversitatea suprafetelor, se recomanda realizarea de teste. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinele Tehnice disponibile in Baza de Cunostinte de pe pagina noastra de Internet [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Specificatii Tehnice

Viteza de aplicare	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Poliuretan
Densitate	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Rezistenta la forfecare	N/mm <sup>2</sup>	12 MPa
Formarea crustei	@ +23°C/50% RH	7 minute
Rezistenta la temperatura		-30°C la +70°C

*Aceste valori sunt tipice*

#### Limitari

- Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (bazine de inot).

#### Pregatirea si Finisarea Suprafetei

Temperatura de aplicare (mediu si substrat): + 5°C la + 40°C. Toate substraturile vor fi solide, curate, uscate si nu vor prezenta urme de praf si de grasime. Curatati particulele de pe suprafete. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare. Pentru o intarire corespunzatoare, este necesar ca unul dintre substraturi sa fie poros.

#### Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate cu Zwaluw Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Curatati-va mainile cu Zwaluw Wipes.

#### Termen de Valabilitate

In ambalajul original nedeschis, pastrat in spatii uscate si racoroase, la temperaturi intre + 5°C si + 25°C, termenul de



**Den Braven**

Better  
results  
through  
Knowledge

## Fisa tehnica

### ADEZIV MONTAJ MONTAGEFIX PU 300ML DB DIY adeziv poliuretanic monocomponent puternic

valabilitate este de maxim 9 luni de la data fabricatiei.

Depozitati recipientele in pozitie verticala.

#### Certificari

---

A+ (Eurofins ISO 16000)  
EN 204 D4

---

#### Sanatate & Siguranta

Fisa de Sanatate si Siguranta a Produsului va fi citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere, sau poate fi consultata pe pagina de Internet Den Braven.

#### Garantie

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

#### Disclaimer

Toate informatiile din acest document si din toate celelalte publicatii (inclusiv in format electronic) se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra si sunt proprietatea (intelectuala) exclusiva a Den Braven. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, prezentată terților, reprodusă, comunicată publicului sau utilizată în orice alt mod, fara acordul scris al Den Braven. Informatiile tehnice din prezentul document servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea includ, fara limitare la, caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor tehnice sau a oricarei cercetari realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii. Toate livrarile sunt realizate exclusiv in conformitate cu termenii si conditiile noastre generale, inaintate la Camera de Comerț olandeza.