



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Fisa tehnica de produs

MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI MEM

Dichtes Dach



1. Caracteristici/utilizare

- **MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI 1KG MEM** este o masa de spaclu bituminoasa, fara solventi, pentru etansarea rosturilor din zona acoperisului. Recomandata si pentru remedierea zonelor deteriorate din sistemele vechi de acoperire din membrana bituminoasa pentru acoperis.
- **MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI 1KG MEM** prezinta o aderenta foarte buna pe placi din fibrociment, beton, bitum, straturi vechi de membrana, etc.

2. Modalitatea de actiune

- **MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI 1KG MEM** este o masa bituminoasa de spacu imbunatatita cu fibre, cu o aderenta excelenta pe diferite substraturi.
- Dupa uscare se formeaza un strat de etansare impermeabil la apa, elastic si rezistent.

3. Substrat si prelucrare

- Substraturile trebuie sa fie protejate de inghet, solide, netede, sa prezinte capacitate portanta, fara goluri si fisuri profunde sau bavuri si nu trebuie sa prezinte parti friabile, praf, impuritati, resturi de mortar si membrane vechi sinterizate.
- Pe substraturile minerale absorbante va fi aplicat **GRUND MEM** în prealabil. Substratul poate fi usor umed.
- **MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI 1KG MEM** se aplica cu spaclul sau mistria.
- Suprafetele expuse solicitarilor intense, precum muchiile, canturile si coamele trebuie rigidizate cu **PLASA DE ARMARE MEM**. **PLASA DE ARMARE MEM** se aplica sub forma primului strat si este fixata prin presare, iar ulterior este aplicat un al doilea strat.
- Suprafata proaspata etansata trebuie protejata pana la uscare de ger si umiditate.
- Timpul de uscare depinde de substrat, de grosimea stratului aplicat si de conditiile atmosferice.

4. Consum

- In functie de conditiile de utilizare.

5. Temperatura de prelucrare

- 5°C – 35°C (nu in conditii de ploaie)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Fisa tehnica de produs

MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI MEM Dichtes Dach

6. Compozitia materialului

- Emulsie bitumioasa modificata cu latex.

7. Date tehnice

- Culoare: negru
- Forma: vascos
- Miros: caracteristic slab
- Densitate: aprox. 1 g/ml

8. Curatare

- Spalarea uneltelor de produs neintarit - cu apa din abundenta.

9. Instructiuni tehnice de siguranta

- Este necesara respectarea instructiunilor de pericol si a recomandarilor de siguranta aplicate pe ambalaje si in fisele cu date de siguranta.

10. Depozitare

- **MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI 1KG MEM** trebuie depozitata in spatii racoroase, uscate si fara expunere la inghet, sub +30 °C, materialul neutilizat va fi stocat in ambalajul original, inchis.
- **MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI 1KG MEM** poate fi depozitata in ambalajul original sigilat, cu respectarea cerintelor de specialitate, pentru o perioada de pana la 24 luni de la data fabricatiei.

11. Forma de livrare

1 kg

5 kg



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Fisa tehnica de produs

MASA SPACLU BITUM REPARATII ACOPERISURI MEM Dichtes Dach



Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document.

Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document.

Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia.

Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

Versiune: mai 2018. Versiunile anterioare nu sunt valabile.