

FISA TEHNICA



ULTRA REZIST BAIE ȘI BUCATARIE vopsea alba interior

Nr:266 Editia:1 Revizia:0

Data: 05.10.2021

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

savana ULTRA REZIST Baie si Bucatarie, este o vopsea ultra-lavabilă pentru interior, pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi speciali. Are o putere de acoperire buna și excelentă aplicabilitate. Formează pelicule ultra-lavabile, rezistente la patare și murdarire, ușor de întreținut și permeabile la vaporii de apă. Vopseaua formează o peliculă rezistentă la umezeala și este recomandată pentru bai și bucatării. De asemenea se poate nuanța folosind **savana colorant superconcentrat**.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori și a tavanelor (gips – carton, gleturi, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale). Se poate reacoperi cu alte produse lavabile.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %	masic : 58 ± 2
Densitate, g/cm³	1,35 - 1,45
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 15.
Culoare	alb
Aspect peliculă	uniform mat (conform SR EN ISO 13300) grad luciuri la unghiul de 85 ° (reflectanță luminoasă <10) Mat
Rezistența la frecare umedă conform ISO EN 11998	Clasa 1
Uscare pentru reacoperire, 20°C	6 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală;

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: stratul 1 – vopsea diluată cu cca 5% apă; stratul 2 – vopsea nediluată Diluția este raportată la volumul vopselei; Reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața; Se omogenizează bine înainte de utilizare; Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.
-------------------------	---

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

Suprafețe noi

- tencuielile minerale, gleturile de var/ciment se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă;
- se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit;
- în cazul constatării apariției eflorescenței se tratează suprafața prin acțiuni mecanice sau decapare acidă conform instrucțiunilor specifice;

- gleturile de ipsos se usuca conform recomandarii producatorului si se slefuiesc;
- se amorsează cu **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai sau **savana** amorsa gata de aplicare.;

Suprafețe vechi si/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire pentru suprafețe mari sau chituire pentru suprafețe mici;
- Zonele reparate se lasă să se matureze conform recomandării producătorului.
- in cazul tencuielilor minerale vechi cu porozitate ridicată sau friabile se recomandă amorsarea cu **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai sau **savana amorsa** gata de aplicare.
- Substraturile vopsite anterior cu vopsele pe baza de apa, a căror suprafață este uniformă, fină, aderenta, lipsite de praf si ne deteriorate, se vopsesc fără amorsare.

Atentie!

- **Nu se combina cu alte produse!**
- **Omogenizati bine vopseaua înainte de utilizare.**
- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare pot modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.**
- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform informatiilor de pe eticheta .**
- **Posibila precipitare a pigmentilor pe suprafața vopselei este o caracteristică naturală a produsului.**
- **Pe suprafețele vopsite anterior, faceți o vopsire de probă pe o suprafață mică. Dacă după uscare vopseaua va avea un efect nedorit, acoperirile anterioare ar trebui să fie complet îndepărtate și pregătite din nou pentru vopsire.**
- **Substraturile vopsite anterior cu vopsele pe baza de apa, a căror suprafață este uniformă, fină, aderenta, lipsite de praf si ne deteriorate, se vopsesc fără amorsare.**
- **Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul utilizării și uscării produsului, deschideți geamurile.**
- **Folosiți echipament de protecție corespunzător.**

Număr de straturi

2

Randament teoretic de aplicare

max. 14 mp/litru/1 strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau pompa airless

Curățare echipament de lucru

Apă

- 2 -



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

*Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă*

F-PO-09-09, rev. 2

Indepartarea murdariei si petelor de pe suprafata :

Îndepărtați eventualele pete cu un burete moale imbibat in apa și un detergent lichid de vase .
Clatiti suprafata si stergeti-o cu un burete moale sau o cârpă . Lasati suprafata sa se usuce .
Atenție! **Nu** utilizați detergenți agresivi și spălare intensivă, deoarece ar putea deteriora stratul de vopsea.

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, aplica vopseaua in sistem cu **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai sau **savana** amorsa gata de aplicare.

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare Transport și Depozitare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș, ce contin 4 L; 8,5 L. În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. Risc de depreciere prin îngheț.
---	---

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

- 3 -



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

*Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă*