



## PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO CHIMPLAST (Private Enterprise “Chimplast”)

EDRPOU code (Unified State Registration Number of Enterprises and Organizations of Ukraine) 31170656, taxpayer's identification No. 311706526599, certificate No. 100320293, s/a UA593006140000026007500085225 with PJSC “Credit Agricole Bank”, MFO (sort code) 300614,

Legal address: Office 62, 68/1 Peremohy Ave., Kyiv, 03113,

Office address: Office No. 1, 24-A Kyrylivska St., Kyiv

Phone/fax (044) 463-67-61, 463-67-62, 463-67-63, 463-67-64, 463-67-65

Email: [linoplast.ua@gmail.com](mailto:linoplast.ua@gmail.com)

### Specificații ale linoleumului din policlorură de vinil de marcă Linoplast

Parametri	Valori reale (măsurate) pentru linoleum din policlorură de vinil LINOPLAST-standard nou	Eroare de masurare
1. Grosimea totală, mm	2.6	± 0.002 mm
2. Grosimea stratului exterior de uzură, mm	0.16	
3. Abaterea limită a grosimii totale, mm	± 0.08	
4. Abaterea limită a grosimii stratului exterior de uzură, mm	±0.01	

Parametri	Clauze de DSTU Б B.2.7-160:2008 (EN 650:1996, NEQ)	Valori reale (măsurate) pentru linoleum din policlorură de vinil LINOPLAST-standard nou	Eroare de masurare
1. Abraziune, $\mu\text{m}$	cl. 5.3, Table 2	50	$\pm 0.05 \text{ mm}$
2. Deformație reziduală absolută, mm		0.31	$\pm 0.01 \text{ mm}$
3. Modificarea dimensiunilor liniare, %		0.4	$\pm 0.03\%$
4. Rezistența de aderență între materialul suport și stratul de polimer, N/m (kgf/m)		Îndeplinește cerințele	$\pm 1\%$
5. Rezistența de aderență între stratul exterior de uzură și stratul de polimer, N/m (kgf/m)		986 (106)	
6. Rezistența specifică de suprafață, Ohm		$8 \times 10^{12}$	$\pm 10\%$

Parametri	Clauze de DSTU Б B.2.7-20-95	Valori reale (măsurate) pentru linoleum din policlorură de vinil LINOPLAST-standard nou	Eroare de masurare
1. Rata de absorbție a căldurii, $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$ ( $\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ )	cl. 4.1.6, Table 2	11.6 (10)	$\pm 4\%$